

Vedligeholdelse af kittede vinduer

Moderne fabriksfremstillede sprossevinduer er produceret på basis af udvalgte råvarer af meget høj kvalitet, med henblik på at opnå en lang levetid for det færdige vindue. Udgangspunktet er således et vindue af en høj kvalitet, om end ikke vedligeholdelsesfrit.

Vedligeholdelse af vinduet

Vinduet udsættes gennem året for vejrligets påvirkninger og her vil snavs og smuds sætte sig i overfladen af vinduesrammen og kitfalsen. Efter nogen tid vil et lag af smuds have sat sig visse steder på ramme og kitfals.

Dette smudslag vil holde på fugtigheden, og dermed danne grobund for svampeangreb, der virker nedbrydende på overfladebehandlingen.

Vi anbefaler, at man mindst en gang årligt, f.eks. om foråret, foretager et eftersyn, hvor vinduesrammerne afvaskes for snavs og mug, f.eks. med grundrens eller sæbevand. Under denne gennemgang reparerer eventuelle smårevner og sprækker i kitfalsen og malingen reparerer eventuelt på udsatte steder.

Når man overholder denne vedligeholdelsesprocedure forlænger det vinduernes levetid, og reparationerne er på dette stadie overkommelige at udføre for de fleste.

Materialevalg

Der bør normalt anvendes samme produkt til reparation, som det der oprindeligt er anvendt under produktion af vinduet:

Maling

Vinduerne leveres normalt med en hård malingstype. Ønsker man efterfølgende at bruge en vandbaseret maling, må man fortsætte med dette fremover. Det skyldes at de vandbaserede malingstyper er bløde, og ikke er egnede til overmaling med hårdere malingstyper.

Kitfalsen

Her bør man efterreparere med samme type kit, som vinduet oprindeligt er kittet med. Det vil i praksis være enten termokit eller den vandbaserede vindueskit.

Reparation af revner og sprækker

Der skæres op omkring sprækkerne, således at man opnår flader med en ren overflade, hvorpå den friske kit kan hæfte. Den opståede spalte udfyldes med kitmassen, der efterglittes let, f.eks. med en finger fugtet med vand.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK - www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

SÅDAN GØR DU



DANA LIM